



## POLYVINYLACETÁTOVÁ DISPERZIA SLOVILAX® BD-20

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Dátum schválenia: 26.02.2013

revízia: 1

CAS číslo: 9003-20-7

EINECS číslo: -

### Charakteristika a použitie

Vodná disperzia bielej farby strednodisperzného a strednoviskózneho typu s charakteristickým zápachom po vinylacetáte, riediteľná vodou. Nanáša sa štetcom. Pri aplikácii musí byť podklad rovný, suchý, čistý, bez trhlín a dostatočne pevný. Odporúčaná aplikačná teplota je 5 °C až 20 °C. Používa sa v stavebníctve v interiéroch a exteriéroch ako spojivo, ako základná surovina na výrobu náterových látok a lepidiel, pridáva sa do polymér-cementových mált a betónov ako plastifikačná látka. Zriedená vodou v pomere 1: 4 sa používa ako penetračná náterová látka na veľmi nasiakavé podklady a ako adhézny mostík na spojenie starého a nového betónu.

### Technické parametre

Parameter	Merná jednotka	Hodnota	Metóda skúšania
Sušina	hmot. %	55 ± 1,5	STN 64 9002 metóda A
Viskozita pri 23 °C	Pa.s	2,5 - 10	STN 67 3016 pri 23 °C
Obsah VAC, max.	hmot. %	0,9	ÚRKK- 7/2012
pH	-	2,5 - 7,0	STN ISO 1148
Vzhľad filmu	-	Z <sub>1</sub> - bez zákalu, B <sub>2</sub> - ojedinelé bubliny, Č <sub>2</sub> - max. 3 častice/cm <sup>2</sup> , P <sub>2</sub> - stopy po štetci	ÚRKK- 7/2012
Mechanická stabilita	-	Č <sub>2</sub> - max. 3 častice/cm <sup>2</sup>	ÚRKK- 7/2012

### Typové ukazovatele

Ukazovateľ	Hodnota
Stabilita za nízkych teplôt	3 cykly pri - 5 °C
Odolnosť voči elektrolytu	Z <sub>1</sub> - bez zákalu, B <sub>2</sub> - ojedinelé bubliny, Č <sub>2</sub> - max. 3 častice/cm <sup>2</sup> , P <sub>2</sub> - stopy po štetci a zmena viskozity nesmie byť vyššia ako 50 %

### Balenie a skladovanie

Dodáva sa v 150 l plastových sudoch s vekom, do ktorých sa vkladajú plastové vrecia s náplňou disperzie PVAC s netto hmotnosťou 150 kg ±1,5 kg. Sudy počas prepravy a manipulácie musia byť v polohe vekom navrch. Sudy je odberateľ povinný dôkladne prepláchnuť tlakovou vodou a vrátiť dodávateľovi čisté, bez zvyškov nanosov. Dodávky uskutočnené iným spôsobom musí odberateľ vopred dohodnúť s dodávateľom. Slovilax® BD 20 sa skladuje v uzavretých obaloch alebo zásobníkoch pri teplote od +5 °C do + 45 °C v priestoroch chránených proti slnečnému žiareniu. Skladovateľnosť sa za dodržania uvedených podmienok zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

### Bezpečnostné údaje

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.