

## GRANULÁTY

### PRODUKTOVÝ LIST

CAS číslo: 9002-86-2	EINECS číslo: -
<b>Vzhľad a vlastnosti</b>	
<p>Granuláty (obchodný názov Sloviplast®) sa vyrábajú zo suspenzného polyvinylchloridu s prídavkom zmäkčovadiel (KG, MG), stabilizátorov, plnív, mazadiel, modifikátorov húževnatosti (TG) a pigmentov. Zhomogenizovaná zmes sa vytlačá závitovkovým výtlačným strojom a seká sa do tvaru granúl.</p> <p>Granuláty sa vyrábajú vo farbe natur (bez pigmentov) alebo vo farebných odtieňoch podľa referenčných vzoriek pre jednotlivé typy granulátov. Farba granulátov je špecifikovaná v pridružených podnikových normách. Výroba iného farebného odtieňa je možná iba na základe dohody s odberateľom po predchádzajúcom odskúšaní. Produkt musí mať podobu granulátu pravidelného tvaru a rozmerov, bez výskytu mechanických nečistôt. Ojedinele sa môžu vyskytovať granule iných rozmerov, max. do dĺžky 30 mm. Výskyt ústrižkov, alebo granúl nepravidelného tvaru ako aj inofarebných granúl nie je chybou, ak tým nie je negatívne ovplyvnený vzhľad extrudátu.</p> <p>Granuláty sa vyrábajú v troch druhoch a za dodržanie zloženia zmesi receptúry zodpovedá výrobca granulátu.</p> <p>- <b>kábelárske (KG)</b>      - <b>mäkčené (MG)</b>      - <b>tvrdé (TG)</b></p> <p>Chránený obchodný názov pre granuláty je Sloviplast®. K názvu Sloviplast® sa pridávajú písmená KG, MG, resp. TG, pomlčka a štvorčíslenie, ktoré bližšie charakterizuje jednotlivé typy.</p> <p><b>SLOVIPLAST MG</b> abcd (mäkčené typy granulátov, nekábelárskeho typu)      kde <b>ab</b> je dvojčíslenie charakterizujúce priemernú tvrdosť Shore A zaokrúhlené na 5, resp. 0  <b>cd</b> poradové číslo granulátu v skupine od 01 do 99</p> <p><b>SLOVIPLAST TG</b> efgh (tvrdé typy granulátov)      kde <b>e</b> je číslo charakterizujúce priemernú teplotu mäknutia podľa VICATA (6 pre Vicat &lt;69 °C, 7 pre Vicat 70 až 79 °C, 8 pre Vicat 80 až 89 °C)  <b>f</b> číslo charakterizujúce vrubovú húževnatosť (hodnota 0 pre &lt;10 kJ/m<sup>2</sup>, hodnota 1 pre &gt;10 kJ/m<sup>2</sup> a &lt;20 kJ/m<sup>2</sup>, atď.)  <b>gh</b> poradové číslo granulátu v skupine od 01 do 99</p> <p><b>SLOVIPLAST KG</b> ijkl (kábelárske mäkčené granuláty)      kde <b>ij</b> je dvojčíslenie charakterizujúce garantovanú minimálnu hodnotu tepelnej stability (04 pre tepelnú stabilitu &gt;40 minút, 05 pre tepelnú stabilitu &gt;50 minút, 06 pre tepelnú stabilitu &gt;60 minút, 07 pre tepelnú stabilitu &gt;70 minút, 08 pre tepelnú stabilitu &gt;80 minút, 09 pre tepelnú stabilitu &gt;90 minút, 10 pre tepelnú stabilitu &gt;100 minút, 11 pre tepelnú stabilitu &gt;110 minút)  <b>kl</b> poradové číslo granulátu v skupine od 01 do 99</p>	
<b>Špecifikácia kvality</b>	
Charakteristika, použitie a technické parametre jednotlivých typov granulátov sú uvedené v pridružených PL.	
<b>Použitie</b>	
Granuláty sú určené na výrobu technických výrobkov vyrábaných technológiou vytlačovania alebo vstrekovania.	
<b>Balenie a skladovanie</b>	
Granuláty sa balia do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg, alebo do big-bagov s netto hmotnosťou do 1 000 kg. Prepravujú sa na drevených euro-paletách (vrecia - fixované stretch fóliou a PES páskou) alebo na amerických drevených paletách (big-bagy). Granulát sa prepravuje v krytých, čistých vagónoch alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Big-bagy musia byť na ložnej ploche uložené tak, aby medzi nimi nevznikol voľný priestor a zabránilo sa tým ich posunu alebo vyklopeniu. Granulát sa skladuje podľa STN 64 0090. Pri dodržaní uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov od dňa expedície.	
<b>Bezpečnostné údaje</b>	
Prosím kontaktujte nás ohľadom <b>Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk</b>	

Uvedené údaje sú informatívneho charakteru. Ďalšie informácie sú dostupné:

<b>Výrobca:</b> <b>FORTISCHEM a. s.</b> M. R. Štefánika 1 972 71 Nováky <b>Slovenská republika</b> <b>Tel: +421/46 568 3126</b> <b>e-mail: <a href="mailto:quality@fortischem.sk">quality@fortischem.sk</a></b> <a href="http://www.fortischem.sk">www.fortischem.sk</a>	<b>Predajca:</b> <b>ENERGOCHEMICA TRADING a.s.</b> Pribinova25 811 09 Bratislava <b>Slovenská republika</b> <b>Tel: +421/2 5998 02 22</b> <b>e-mail: <a href="mailto:gpvcsales@energochemica.eu">gpvcsales@energochemica.eu</a></b> <a href="http://www.energochemica.eu">www.energochemica.eu</a>
---	---